

## Qualità tecniche

FINITURA MADREPERLATA è una cera decorativa in pasta ad effetto madreperlato utilizzata come mano di finitura su Raffaello Decorstucco. Grazie alla speciale formulazione di questa cera, l'applicazione e la lucidatura risultano semplici e veloci, in una unica mano si possono ottenere sulla parete preziosi riflessi in varie tonalità madreperlato, rispettando la lavorazione e la naturalezza dello stucco su cui viene applicata. FINITURA MADREPERLATA protegge la superficie migliorando la resistenza allo strofinamento.

## Campi d'impiego

Lucidatura e protezione di pareti e arredi interni lavorati a stucco decorativo tipo Raffaello Decorstucco.

## Preparazione dei supporti

Attendere almeno 6-8 ore dall'applicazione dell'ultima mano di stucco, o comunque, l'essiccazione completa dello stucco.

## Modalità di applicazione

Utilizzando una spatola priva di difetti, applicare una piccola quantità di FINITURA MADREPERLATA in un'unica mano evitando di esercitare una pressione eccessiva.

Applicare un leggero strato di prodotto effettuando spatolate incrociate senza lasciare accumuli e rimuovendo immediatamente gli eccessi di prodotto.

Se si volesse esaltare maggiormente la lucentezza finale, dopo 30 minuti è possibile lucidare con straccio di lana.

## Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali

## Note

La Società Oikos SPA garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

## Applicazione

Diluizione	Pronto all'uso
Resa	80-120 m <sup>2</sup> /l
Strumenti d'impiego	Spatole inox by OIKOS
Fondi	Raffaello Decorstucco
Temperatura di applicazione	+05°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	20 ÷ 24 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

## Prodotto

Composizione	Dispersione di cere e pigmenti ad effetto perlato
Peso specifico	0.98 kg/l +/- 3%
Viscosità	Pastosa
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	Classe di appartenenza: A/I VOC: 70 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 200 g/l
Colori	Tinte di cartella
Confezioni	Litri 0,5