

Qualità tecniche

RAFFAELLO DECOR STUCCO classico stucco decorativo che rievoca la bellezza ed il fascino della cultura rinascimentale italiana donando ricchezza ed eleganza ad ogni tipo di ambiente. Ecologico, a base di calce naturale, lavorato in maniera artigianale, consente di esprimere le diverse declinazioni dal lucido specchiato, al semilucido, all'opaco offrendo superfici marmoree continue. Garantisce la massima traspirazione e favorisce la naturale diffusione dell'umidità attraverso l'intonaco e la muratura, evitando nel tempo la formazione di muffe e batteri. Prodotto certificato in classe di emissione "A+" (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011).

Campi d'impiego

Decorazione di pareti e arredi interni.

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici e applicare una mano del fissativo IL PRIMER by OIKOS per assicurare un perfetto ancoraggio alle superfici.

Modalità di applicazione

Stucco Venezia (Tiziano)

Per un risultato impeccabile applicare il prodotto in tre mani usando le speciali Spatole Inox by OIKOS (art 112-113-114)

- **Prima mano:** procedere alla rasatura con RAFFAELLO DECOR STUCCO. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

- **Seconda mano:** procedere ad una fine rasatura della parete in modo da ottenere una superficie completamente liscia ma non lucida. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

- **Finitura:** applicare un leggerissimo strato di prodotto sovrapponendo in parte le spatolate, contemporaneamente procedere alla lucidatura lasciando la superficie con la lama della spatola. A seconda dell'intensità della lisciatura e dello strumento impiegato in finitura è possibile ottenere un effetto opaco, satinato o lucido.

Resa: 1,1-1,7 mq/kg

Stucco Firenze (Leonardo)

Applicare una mano di RAFFAELLO DECOR STUCCO con spatola in acciaio inox al fine di ottenere una rasatura liscia e regolare senza imperfezioni evidenti.

Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di prodotto realizzando piccole spatolate ravvicinate utilizzando una Spatola Piccola (art.11). Dopo l'essiccazione applicare un'ulteriore mano di prodotto con le stesse modalità per evidenziare ulteriormente la lavorazione procedendo alla lucidatura della superficie.

Resa: 1,1-1,7 mq/kg

Stucco Roma (Bernini)

Applicare una o due mani di RAFFAELLO DECOR STUCCO con spatola in acciaio inox al fine di ottenere una rasatura liscia e regolare senza

Applicazione

| | |
|--------------------------------|---|
| Diluizione | Diluire con acqua potabile in base alla lavorazione da effettuare |
| Resa | La resa varia a seconda dell'effetto desiderato |
| Strumenti d'impiego | Spatole inox, Tampone Millerighe, Pennello by Oikos |
| Fissativi | Il Primer by Oikos |
| Fondi | Stucco In Pasta Per Rasatura by Oikos |
| Protettivi | Protettivo Per Stucco e Marmorino - Cera Per Stucco - Finitura Madreperlata |
| Temperatura di applicazione | +05°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%) |
| Tempo di essiccazione al tatto | 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) |
| Tempo di essiccazione totale | 20 ÷ 24 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) |
| Pulizia attrezzi | Acqua |

Prodotto

| | |
|---|---|
| Composizione | A base di grassello di calce, additivi naturali, pigmenti inorganici a base di ossidi di ferro e terre colorate. |
| Peso specifico | 1,5 Kg/l +/- 3% |
| pH | 12 ÷ 13 |
| Viscosità | 60.000 ÷ 80.000 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C) |
| Temperatura di stoccaggio | +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo |
| Reazione al fuoco | Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininflammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi |
| Permeabilità al vapore acqueo Sd | 0,05 m (limite max consentito 2 m, DIN 52 615) |
| Classe di emissione | Classe A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011) |
| Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE | Classe di appartenenza: A/I VOC: 8 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 200 g/l |
| Colori | Tinte di cartella |
| Confezioni | Kg 1 - 5 - 20 |
| Avvertenze | Evitare il contatto prolungato con la pelle: eventualmente lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste consultare un medico. Evitare il contatto con gli occhi in caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua zuccherata, se l'irritazione persiste consultare un medico. |

imperfezioni evidenti.

Dopo l'essiccazione, creare delle venature stendendo con spatola in acciaio inox un colore di RAFFAELLO DECOR STUCCO in contrasto con quello usato per la rasatura precedente. Lisciare e lucidare leggermente le venature utilizzando la lama della spatola. Eventuali accumuli eccessivamente evidenti possono essere rimossi con carte abrasive fini.

Quando le venature sono ben essiccate rasare nuovamente la superficie con una o due mani dello stesso colore di RAFFAELLO DECOR STUCCO utilizzato per il fondo, procedendo alla lucidatura della superficie. Dopo l'essiccazione applicare una mano di Cera per Stucco per esaltarne maggiormente le venature.

Resa: per fondo e finitura: 1-1,2 mq/kg, per striature 6-7 mq/kg

Stucco Vicenza (Palladio)

Applicare con pennello una mano di RAFFAEL-

LO DECOR STUCCO diluito al 10% a pennellate incrociate. Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di RAFFAELLO DECOR STUCCO non diluito con spatola in acciaio inox rasando la superficie senza lasciare accumuli, eliminare il materiale in eccesso e lucidare la superficie.

Resa: 1,1-1,3 mq/kg

Stucco Carrara (Michelangelo)

Applicare una mano di RAFFAELLO DECOR STUCCO con spatola in acciaio inox cercando di mettere in evidenza le spatolate. Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di prodotto con le medesime modalità quindi lucidare la superficie. Immediatamente, utilizzando la lama della spatola, applicare una piccola quantità di prodotto per creare delle venature, quindi lisciare e lucidare la superficie. Dopo l'essiccazione applicare una terza mano di RAFFAELLO DECOR STUCCO a rasare e lucidare nuovamente la superficie.

Resa: 2-2,4 mq/kg

Stucco Milano (*Bramante*)

Applicare una mano di RAFFAELLO DECOR STUCCO con spatola in acciaio inox cercando di mettere in evidenza le spatolate. Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di prodotto con le medesime modalità quindi lucidare la superficie. Immediatamente, realizzare sulla superficie delle chiazze di prodotto mettendo una piccola quantità di RAFFAELLO DECOR STUCCO sulla parte piatta della spatola e tamponando sulla superficie. Lisciare e lucidare la superficie.

Resa: 2-2,4 mq/kg

Stucco Napoli (*Vanvitelli*)

Applicare una mano di RAFFAELLO DECOR STUCCO con spatola in acciaio inox al fine di ottenere una rasatura della parete.

Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di prodotto lasciando uno spessore abbondante e immediatamente lavorare con Tampone Millerighe (art.133) in verticale e orizzontale per creare delle linee incrociate. Quando il prodotto inizia ad essiccare schiacciare leggermente le creste con il piatto della spatola e lucidare quando l'essiccazione lo permette.

Resa: 0,9-1,1 mq/kg

Stucco Tivoli (*Borromini*)

Applicare una mano di RAFFAELLO DECOR STUCCO con spatola in acciaio inox al fine di ottenere una rasatura della parete.

Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di prodotto lasciando uno spessore abbondante e immediatamente lavorare con Tampone Millerighe (art.133) per creare delle venature. Quando il prodotto inizia ad asciugare lisciare la superficie con la lama della spatola lasciando a vista alcune venature. Dopo l'essiccazione rasare nuovamente la superficie due mani, bagnato su bagnato, di RAFFAELLO DECOR STUCCO, procedendo alla lucidatura della superficie. Dopo l'essiccazione applicare una mano di Cera per Stucco per esaltare maggiormente le venature.

Resa: 0,9-1 mq/kg

Finiture e Protettivi

Per esaltare la lucidatura e proteggere applicare dopo 6 ÷ 8 ore Cera Per Stucco by Oikos.

Se si desidera esaltare la lucidatura, proteggere e aggiungere un effetto madreperlato applicare dopo 6 ÷ 8 ore Finitura Madreperlata by Oikos.

Nel caso invece si desideri maggiore impermeabilità e lavabilità applicare dopo 4 ÷ 5 giorni Protettivo Per Stucco e Marmorino by Oikos.

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, etc. e vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare un fissativo aggrappante del tipo IL PRIMER by OIKOS ed attendere l'essiccazione. Successivamente realizzare una finitura tipo stucco.....utilizzando uno stucco decorativo a base di calce in classe di emissione A+ tipo RAFFAELLO DECOR STUCCO by OIKOS. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos SPA garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.