

Qualità Tecniche

SUPERCOLOR è una pittura acrilica a basso impatto ambientale, superlavabile sanificante per interni ed esterni ad elevata copertura, traspirante ed idrorepellente, permette di ottenere una finitura gradevole al tatto, di effetto liscio/opaco. La sua formulazione a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti e cariche coprenti, rende il prodotto particolarmente indicato per intonaci civili sia nuovi che vecchi, intonaci a gesso, muri già tinteggiati anche con tinte forti, può inoltre essere utilizzato per l'applicazione in esterno. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d'Impiego

Pareti interne ed esterne.

Preparazione dei Supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS. Per aumentare la copertura del ciclo applicare il primer pigmentato IL PIGMENTATO by OIKOS. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di Applicazione

Muro nuovo intonaco civile: applicare due mani di SUPERCOLOR diluito al 50% con acqua potabile.

Muro nuovo intonaco a gesso: applicare due mani di SUPERCOLOR; la prima diluita al 70% e la seconda mano al 50% con acqua potabile.

Muro già tinteggiato con colori chiari o pastello: applicare una o due mani di SUPERCOLOR, in funzione del supporto, diluito al 50% con acqua potabile.

Muro già tinteggiato con colori forti: applicare due mani di SUPERCOLOR diluito al 50% con acqua potabile.

Cartongesso: applicare due mani di SUPERCOLOR diluito al 50% con acqua potabile.

Finiture e protettivi

PALLAS o OTTOCENTO by OIKOS

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Il prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione
Peso specifico	1,57 kg/l ±3% (Bianco)
pH	8 ÷ 9
Viscosità	21.000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi
Permeabilità al vapore acqueo Sd	0,35 m (limite max consentito 2 m DIN 52 615)
Resistenza al lavaggio	Conforme alla norma DIN 53 778, resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi.
Resistenza all'abrasione	Conforme alla norma DIN 53 778, resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi, superiore a 40.000 colpi di spazzola.
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di appartenenza: A/a • VOC: 12g/l (massimo) • Limite Fase I (dal 1.1.2007): 75g/l • Limite Fase II (dal 1.1.2010): 30g/l
Colori	Bianco + tinte di cartella Interior Acrylic Paint, Exterior, a sistema tintometrico DCS Decor Color System by OIKOS
Confezioni	Litri 1 - 4 - 10 - 14

L'applicazione

Diluizione	50 ÷ 70% di acqua potabile in funzione del supporto
Resa	<ul style="list-style-type: none"> • Muro nuovo intonaco civile: 7÷8m²/l in due mani • Muro nuovo intonaco a gesso: 9÷11m²/l in due mani • Muro già tinteggiato con colori forti: 8 ÷ 9m²/l in due mani • Tinteggiato colori chiari o pastello: 12÷15m²/l in due mani
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7mm)
Fissativi	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Voci di Capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS. Dopo 6 ore applicare due mani di una pittura acrilica del tipo SUPERCOLOR by OIKOS, conforme alle norme DIN 53 778, protettiva, inalterabile, lavabile, autodilatante e idrorepellente.

Muro nuovo intonaco civile: applicare due mani di SUPERCOLOR diluito al 50% con acqua potabile.

Muro nuovo intonaco a gesso: applicare SUPERCOLOR in due mani; la prima mano al 70% con

acqua potabile, la seconda al 50% con acqua potabile.

Muro già tinteggiato con colori chiari o pastello: applicare una o due mani di SUPERCOLOR in funzione al tipo di supporto, diluito al 50% con acqua potabile.

Muro già tinteggiato con colori forti: applicare due mani di SUPERCOLOR diluito al 50% con acqua potabile.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di..... al m² compreso materiale e posa in opera. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione al costo di..... al m² compreso materiale e posa in opera.